Ellenállósági táblázat

Közeg	NBR	SBR	NR	PUR	XLPE	PVC	EPDM
Ipropanol (vö. Izopropilalkohol)	A	A	A	B	A	20°A	A
Izobutilacetát	C	-	C	-	A	-	A
Izoforon (20°C)	C	-	C	C	A	-	A
Izopropilalkohol	A	A	A	B	A	20°A	A
Izopropilbenzol (40°C)	C	-	C	B	A	-	C
Jégecet (vö. Ecetsav 60°C)	C	C	B	B	A	-	A
Kálciumhidroxid (Meszes víz)	A	A	A	C	A	60°A	A
Kálciumhipoklorit	C	C	A	-	A	40°A	A
Kálciumklorid	A	A	A	A	A	40°A	A
Kálciumnitrát	A	A	A	A	A	40°A	A
Kálciumsó	A	-	A	-	A	-	A
Kálciumszulfát	A	-	A	A	A	-	A
Káliumbromát	A	A	A	-	A	40°A	A
Káliumcianid	A	-	A	B	A	60°A	A
Káliumhidroxidoldat	B	-	A	A	A	40°A	A
Káliumjodid	A	A	A	-	A	60°A	A
Káliumkarbonát	A	A	A	B	A	40°A	A
Káliumklorát	A	B	A	A	A	60°A	A
Káliumklorid	A	A	A	A	A	60°A	A
Káliumnitrát	A	A	A	A	A	60°A	A
Káliumpermanganát (10%)	C	B	C	A	A	40°A	A
Káliumszulfát	A	B	A	A	A	40°A	A
Kéksav (vö. Ciánsav)	B	-	A	B	A	-	A
Kéndioxid (száraz 60%)	C	B	C	B	A	60°A	A
Kénessav (10%)	C	B	C	B	A	20°B	A
Kénklorid	C	B	-	C	A	-	B
Kénsav (100%, füstölgő)	C	B	C	C	C	C	C
Kénsav (50% 50°C)	C	B	B	B	A	C	A
Kénsav (75% 50°C)	C	B	C	C	A	C	B
Kénsav (96% 20°C)	C	B	C	C	A	C	C
Kénsavanhidrid (vö. Kéntrioxid)	C	-	-	C	C	-	C
Kénszén	C	C	B	C	B	-	C
Klórbenzol (25°C)	C	C	C	C	B	-	C
Klórdifluormetán (25°C)	-	-	-	-	-	-	-
Klórecetsav (25°C)	C	C	C	C	A	-	-
Klórkénsav	C	C	C	C	C	-	-
Kloroform (vö. Triklórmetán)	C	C	C	C	A	-	C
Klóros víz (0,5% klór)	C	C	C	B	A	40°B	A
Konyhasóoldat (vö. Sólé)	A	A	A	B	A	40°A	A
Könnyűbenzin	A	-	C	-	A	-	C
Krezolsav	C	-	C	C	C	-	-
Krómsav (25% 40°C)	C	C	C	-	A	40°A	B
Lakkbenzin	A	C	C	B	A	-	C
Magnéziumklorid	A	A	A	A	A	-	A
Magnéziumlúg	A	-	A	A	A	-	A
Magnéziumszulfát	A	A	A	A	A	-	A
Metanol (vo. Metilalkohol)	A	A	A	B	A	40°A	A
Metilacetát	C	-	C	C	A	-	A
Metilakrilát	C	C	C	-	A	-	-
Metilalkohol	A	A	A	B	A	40°A	A
Metilamin (vizes 30% 20°C)	C	B	A	-	A	20°B	B
Metilénklorid (20°C, vö. Diklórmetán)	C	C	C	C	C	-	C
Metilizobutilketon	C	C	C	C	A	-	A
Metilklorid gáz	C	C	C	C	B	-	C
Nafta	A	C	C	B	A	-	C
Naftalin (90°C)	C	C	C	B	C	-	C
Nátriomtioszulfát	A	A	A	B	A	40°A	A
Nátriumacetát	A	-	A	B	A	20°A	A
Nátriumbiszulfit	A	A	A	C	A	40°A	A
Nátriumcianid (30%)	A	-	A	B	A	-	A
Nátriumfoszfát	A	A	A	B	A	40°A	A
Nátriumhidroxid (20%)	B	B	B	B	A	40°A	A
Nátriumhipoklorit (13%)	C	C	C	B	B	40°A	A
Nátriumkarbonát	A	A	A	B	A	60°A	A
Nátriumklorid	A	A	A	B	A	40°A	A
Nátriumnitrát	A	A	A	A	A	40°A	A

Közeg	NBR	SBR	NR	PUR	XLPE	PVC	EPDM
Nátriumperborát	A	-	A	-	A	-	A
Nátriumszilikát	A	A	A	B	A	40°A	A
Nátriumszulfát	A	A	A	A	A	40°A	A
Nátriumszulfid	A	A	A	A	A	40°A	A
Nátronlúg (völ Nátriumhidroxid 20%)	B	B	B	B	A	40°A	A
Nehézbenzin (vö. Naftalin)	C	C	B	C	C	-	C
Nikkelszulfát	A	A	A	B	A	-	A
Nitrobenzol (40°C)	C	C	C	C	A	-	C
Nitrogéngáz	A	A	A	A	A	A	A
Nitropropán	C	B	B	C	A	-	A
Oktán	A	-	C	A	A	-	C
Olajsav	A	C	B	A	A	60°A	A
Oleum	C	C	C	C	C	-	C
Ólomacetát	A	A	A	A	A	60°A	A
Ólomarzenát	A	-	A	A	A	-	A
Oxálsav (50°C)	B	B	A	C	A	60°A	A
Ózon	C	C	C	A	B	20°A	A
Palmitinsav	A	C	B	A	B	20°A	A
Paraffin (vö. Alkán)	A	C	C	B	A	40°A	B
Perklóretilén (20°C)	C	C	C	C	B	-	C
Petroléter	A	C	C	B	A	60°A	C
Petroleum	A	C	C	A	A	20°A	C
Pikrinsav (Alkoholos oldat)	B	B	B	C	A	20°A	A
Piridin	C	C	C	C	A	-	B
Propanol (vö. Propilalkohol)	A	A	A	B	A	20°A	A
Propilacetát	C	-	B	-	A	-	A
Propilalkohol	A	A	A	B	A	20°A	A
Propionsavetilészter	C	C	A	-	A	40°A	A
Rézacetát	A	-	C	-	A	-	A
Rézcianid	A	-	C	B	A	-	A
Salátromsav (60°C 20%)	C	C	C	C	A	-	B
Salétromsav (40°C 40%)	C	C	C	C	-	-	B
Salétromsav (füstölgő, 100%)	C	C	C	C	C	-	C
Sósav (20%)	B	-	B	-	A	40°A	A
Sósav (37%)	C	C	B	-	A	-	A
Sósav (37%)	C	-	B	C	A	40°A	A
Szalmiák (vö. Ammóniákoldat)	A	-	A	C	A	60°A	A
Széndioxid (Gáz)	A	A	A	A	A	60°A	A
Szénsavgáz	A	-	A	A	A	60°A	A
Szilikonolaj	A	A	A	A	A	20°A	A
Szilikonzsír	A	A	A	A	A	-	A
Sztearinsav	A	A	A	A	A	60°A	A
Sztirolmonomer (20°C)	C	C	B	C	A	-	C
Tannin (vö. Csersav)	C	A	C	C	A	20°B	A
Terpentin	A	C	C	C	A	20°A	C
Tesztbenzin (vö. Lakkbenzin)	A	C	C	B	A	-	C
Tetrahidrofurán	C	C	C	-	B	-	C
Tetraklóretán	C	C	C	-	A	-	C
Tetraklórszénhidrogén	C	C	C	B	C	-	C
Tetralin	C	-	C	-	A	-	C
Toluol (20°C)	C	C	C	C	B	-	C
Trietamin	A	-	C	-	A	-	C
Trietanolamin (20°C)	A	C	A	C	A	20°B	A
Triklóretilén	C	C	C	C	C	-	C
Trimetilamin	A	-	C	-	A	-	C
Vajsav	C	-	C	-	A	-	A
Vajsav etil (vö. Etilbutirát)	C	-	C	-	A	-	A
Választóvíz (vö. Salétromsav 100%)	C	C	C	C	C	-	C
Vasklorid	A	A	A	B	A	-	A
Vasnitrát	A	-	A	-	A	-	A
Vasszulfát	A	-	A	B	A	-	A
Vinilacetát	C	C	C	-	A	-	A
Víz	A	A	A	A	A	A	A
Xilol (Izomerkeverék)	C	C	C	C	C	-	C
Zsírsavak	A	-	C	A	B	60°A	A